

Holzhaltig gestrichenes Papier

PerlenValue wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltsammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Zielwert							
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	51	54	57	60	65	70	75*	80*
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	78	78	79	82	82	82	82	82
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	94	94	95	96	97	97	98
Glanz	Tappi 75° T480 ISO 8254-1	%	13	13	13	13	13	13	13	13
Spez. Volumen	ISO 534-88	cm ³ /g	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Farbton a	ISO 2470/2471		0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Farbton b	ISO 2470/2471		-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2

*auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	220 cm
100 cm	125 cm
76 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usancen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC- oder PEFC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, Januar 2016

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch**