

Ungestrichenes Spezialpapier

PerlenJoy wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	40
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	90
Spez. Volumen*	ISO 534	cm ³ /g	1.20 - 1.25
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	1.8
Farbton a	ISO 2470/2471	-	-0.3
Farbton b	ISO 2470/2471	-	2.5

*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



Perlen, Juli 2020

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch