

Ungestrichenes Spezialpapier

PerlenJoy wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

| | Methode | Einheit | Zielwert |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | 40 |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 59 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 90 |
| Spez. Volumen* | ISO 534 | cm ³ /g | 1.20 - 1.25 |
| Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | µm | 1.8 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 | - | -0.3 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 | - | 2.5 |

*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausrüstung

| | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------|
| | Rollendimensionen | | Toleranzen | |
| | min. | max. | min. | max. |
| Rollenbreite | 39 cm | 300 cm | - 1 mm | + 1 mm |
| Rollendurchmesser | 100 cm | 150 cm | - 5 cm | + 1 cm |
| Hülsenlochweite | 76 mm oder 150 mm | | | |

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:

Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org

