

Hochglänzendes ungestrichenes Spezialpapier

PerlenJoy wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

| | Methode | Einheit | Zielwert | | |
|-----------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | 45* | 48.8 | 52 |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 68 | 68 | 68 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 93 | 94 | 95 |
| Spez. Volumen** | ISO 534 | cm ³ /g | 1.12 - 1.22 | 1.12 - 1.22 | 1.12 - 1.22 |
| Rauheit | ISO 8791/PPS 2.0 | µm | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 |

**Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

*auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

| | |
|-------------------|--------|
| min. | max. |
| 39 cm | 300 cm |
| 100 cm | 150 cm |
| 76 mm oder 150 mm | |

Toleranzen

| | |
|--------|--------|
| min. | max. |
| - 1 mm | + 1 mm |
| - 5 cm | + 1 cm |

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:

Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch

