

## Hochglänzendes ungestrichenes Spezialpapier

PerlenJoy wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert		
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>45*</b>	<b>48.8</b>	<b>52</b>
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	68	68	68
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	94	95
Spez. Volumen**	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.12 - 1.22	1.12 - 1.22	1.12 - 1.22
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	1.8	1.8	1.8
Farbton a	ISO 2470/2471	-	0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471	-	0.3	0.3	0.3

\*\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

\*auf Anfrage

### Rollenausrüstung

Rollenbreite  
Rollendurchmesser  
Hülsenlochweite

### Rollendimensionen

min.	max.
39 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

### Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Promoting Sustainable Forest Management  
www.pefc.org



Perlen, Juli 2020

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)