

Hochglänzendes ungestrichenes Spezialpapier

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

Technische Parameter

	Methoden	Einheit	Zielwert		
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	45	48.8	52
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	68	68	68
Opazität	ISO 2470/2471	%	93	94	95
Dicke	DIN EN 20534	µm	52	54	58
Rauhigkeit	ISO 8791 / PPS 2.0	µm	1.8	1.8	1.8
Farbton a	ISO 2470/2471		0.0	0.0	0.0
Farbton b	ISO 2470/2471		0.3	0.3	0.3

Rollenausrüstung

Rollenbreite
 Rollendurchmesser
 Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
40 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usancen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC- oder PEFC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, Juni 2016

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
 info@perlen.ch