

Zeitungsdruckpapier Standard

Unsere Pressepapiere werden auf der Basis von Altpapier (Haushaltsammelware) und Durchforstungsholz (TMP) produziert.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert		
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	42	45	48.8
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59	59	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	92	93	94
Dicke	DIN EN 20534	µm	67	70	73
Rauhigkeit	ISO 8791 / PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2
Farbton a	ISO 2470/2471		-0.4	-0.4	-0.4
Farbton b	ISO 2470/2471		3.9	3.9	3.9

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
40 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usancen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC, PEFC und Blauem Engel-Zertifikat erhältlich.

Perlen, Januar 2016

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch**