

LWC Offset (halbmatt)

Perlentop wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP), Altpapier (Haushaltsammelware) und Zellulose hergestellt.

Technische Parameter

| | Methoden | Einheit | Zielwert | | | | | | |
|----------------|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Flächengewicht | ISO 536 | g/m ² | 54 | 57 | 60 | 65 | 70 | 75* | 80* |
| Weissgrad | ISO 2470/2471 | % | 78 | 79 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Opazität | ISO 2470/2471 | % | 93 | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 97 |
| Glanz | Tappi 75° T480 ISO 8254-1 | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Spez. Volumen | ISO 534-88 | cm ³ /g | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Farbton a | ISO 2470/2471 | | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Farbton b | ISO 2470/2471 | | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 | -3.0 |

*auf Anfrage

Rollenausrüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

| | |
|--------|--------|
| min. | max. |
| 39 cm | 220 cm |
| 100 cm | 120 cm |
| 76 mm | |

Toleranzen

| | |
|--------|--------|
| min. | max. |
| - 1 mm | + 1 mm |
| - 5 cm | + 1 cm |

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Standardgewichte, die Nuance sowie die Eigenschaften der Produkte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usancen.

Alle Qualitäten sind auch mit FSC- oder PEFC-Zertifikat erhältlich.

Perlen, Mai 2016

**Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Tel. +41 41 455 80 00, Fax +41 41 455 80 01
info@perlen.ch**